

## 913064 SUPERFLEX PU PLUS HMR

PU 软管，镀铜钢丝螺旋，用于抽吸和输送粉尘、木屑及粗糙材料。



Polyurethane hose with copper-plated steel

spiral, for suction and transport of dusts, chips and abrasive material.

### 商品详情

表面平滑度 SMOOTH SURFACE	****
柔韧性能 FLEXIBILITY	**
耐磨性能 ABRASION RESISTANCE	*****
适用温度范围 TEMPERATURE RANGE	-40°C + 90°C
抗化学物质 CHEMICAL RESISTANCE	tabella PU
抗压性能 CRUSHING RESISTANCE	****
抗臭氧 OZONE RESISTANCE	*****

符合 CE1935/2004 标准和 UE10/2011 标准规定：接触食品、干燥食品的介质需要通过在温度 40° C 分别对 A B C 三种模拟液进行 24 小时的测试；接触油脂食品介质需通过在温度 40° C 时对模拟液体 D2 进行 24 小时测试，下降系数等于或高于 X/2。

Suitable according to Reg. CE 1935/2004 and Reg. UE 10/2011 for contact with dry foodstuff and with foodstuff that requires a simulating liquid type A B C, and oily and fatty foodstuff with a reduction coefficient equal or superior to X/2, that require a simulating type D2. Migration tests performed at 40°C for 24 hours.

符合：FDA 21 CFR 177.1680，关于干燥食品的规定。

Complies with FDA 21 CFR 177.1680, for dry foodstuff.

内径 ID Inc	内径 ID mm	壁厚 WALL THICKNESS mm	重量 WEIGHT g/m	弯曲半径 BENDING RADIUS mm	螺旋间距 SPIRAL PITCH mm	螺旋直径 SPIRAL mm	真空度 VACUUM m H2O	每卷长度 COIL LENGTH mt
1 1/4	32	1.3	350	65	13	1.4×1.8	9	20
1 1/2	38	1.3	440	75	13	1.4×1.8	9	20
	40	1.3	460	80	13	1.4×1.8	8	20
1 3/4	45	1.3	560	90	13	1.4×1.8	8	20
2	50	1.4	620	100	14	1.6×2.0	8	20
	60	1.4	720	120	14	1.6×2.0	7	20
2 1/2	63	1.4	750	130	14	1.6×2.0	7	20
	70	1.45	950	140	15	1.8×2.2	5	20
3	76	1.45	1000	150	15	1.8×2.2	5	20
	80	1.45	1050	160	15	1.8×2.2	5	20
3 1/2	90	1.45	1150	180	15	1.8×2.2	5	20
	100	1.5	1350	200	16	2.0×2.5	4	15
	110	1.5	1450	220	16	2.0×2.5	4	15
	120	1.5	1630	240	16	2.0×2.5	4	15
5	127	1.5	1800	260	16	2.0×2.5	3	15
	130	1.5	1850	270	16	2.0×2.5	3	15
	140	1.5	1900	280	18	2.0×2.5	3	15
	150	1.5	2050	300	18	2.0×2.5	3	10
	160	1.5	2200	320	18	2.0×2.5	2	10
	180	1.5	2450	360	18	2.0×2.5	2	10
	200	1.6	3200	400	20	2.5×3.0	2	-
	250	1.6	3800	500	20	2.5×3.0	2	-
	300	1.6	4500	600	20	2.5×3.0	2	-